

Bitumenový penetrační nátěr

PCI Pecimor[®] P

pod živичné pásy a bitumenové stěrky



Rozsah použití

- Jako základová penetrace pod stěrky PCI Pecimor[®] nebo pod natavované asfaltové pásy.
- Pro venkovní a vnitřní použití.
- Na stěny a podlahy.
- Na suché i matně vlhké podklady.

Vlastnosti produktu

- Výrazně zvyšuje přilnavost natavených asfaltových pásů a bitumenových hydroizolačních stěrek.
- Bez zápachu.
- Připraven přímo k použití, jednoduše a snadno se zpracovává.
- Disperzní, rychleschnoucí – pochozí již po 2 hodinách.
- Neobsahuje rozpouštědla, neuvolňuje žádné zdraví škodlivé výpary.
- Odolný proti vodě.
- Teplotně odolný, ve vytvrzeném stavu odolává teplotám od -20 °C do +80 °C.
- Nehrozí nebezpečí požáru a výbuchu.

Technická data / Údaje pro zpracování

Materiálová báze	disperzní, bitumenová emulze, neobsahující rozpouštědla
Hustota	cca 1,0 g/cm ³ , černá, nízkoviskozní kapalina
Spotřeba	220–250 ml/m ²
Teplota při aplikaci	+5 °C až +25 °C (teplota podkladu)
Zpracování	štetkou, válečkem, airless stříkáním
Doba zpracovatelnosti	není omezena
Doba vytvrzování*	při +23 °C a 55 % rel.vlhkosti vzduchu je materiál odolný vůči dešti a vhodný pro aplikaci dalších vrstev po cca 2 hod.
Teplotní odolnost	-20 °C až +80 °C
Čištění náradí	vodou ihned po použití
Skladovatelnost	cca 12 měsíců, v suchu, chránit před mrazem, nepřekračovat dlouhodobě teploty +30 °C
Balení	10 l plastový kbelík
Označení podle nařízení – o přepravě nebez. látek (GGVS)	povinnost označení odpadá

*Vyšší teploty zkracují a nižší teploty prodlužují tyto časy.

Příprava podkladu

Jako podklad je vhodný beton pevnostní třídy min. B15, omítka skupiny P III normy DIN 18 550, zdivo z cihel nebo vápenopískových cihel spárované cementovou maltou, betonové nebo struskovápenné tvárnice, pórobeton. Podklad musí být pevný a rovný. Nesmí mít trhliny, přelivly od bednění a ostré hrany,

nesmí být zaprášený a znečištěný zbytky starých nátěrů, odbedňovacích olejů a jiných nečistot, které by omezovaly přilnavost nátěru. Kaverny, otevřené trhliny, štěrková hnízda a díry v podkladu musí být nejprve vyplněny materiálem PCI Polycrét® K 30 Rapid, PCI Polyfix® 5 Min. a pod. Podklad musí být suchý nebo jen mírně (matně) vlhký.

Vnější rohy je nutno strhnout nebo obrousit. Vnitřní rohy (vodorovné i svislé) je nutné zaoblit vytvořením fabionů o poloměru min. 4 cm s použitím materiálu PCI Polycrét® K 30 Rapid, PCI Polyfix® 5 Min. a pod.

Zpracování

1. Penetrační nátěr PCI Pecimor® P před aplikací důkladně promícháme.
2. Nanáší se na podklad rovnoměrně malířskou štětkou, válečkem

nebo bezvzduchovou pistolí /Airless/. Takto nanesený čerstvý ochranný nátěr chránit před deštěm!

3. Po zaschnutí penetrace se nanese krycí vrstva stěrka PCI Pecimor® a nebo asfaltový pás.

Pokyny pro bezpečné použití

Disperzi nenechávat zaschnout na kůži. Zashlou disperzi odstranit vodou a mýdlem. Při nástřikových pracích chránit oči, nevdechovat aerosol

a použít příslušný dechový filtr nebo obličejovou masku. V případě zasažení očí ihned vypláchnout dostatečným množstvím vody

a vyhledat lékařskou pomoc. U stříkaných aplikací dodržovat příslušné technologické pokyny.

Důležitá upozornění

PCI Pecimor® P není vhodný pro místa přímého styku s pitnou vodou. Další informace viz platný Bezpečnostní list výrobku.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Prázdné obaly zlikvidujte v souladu s národními legislativními předpisy.



Master Builders Solutions CZ s. r. o.
K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: pci-cz@pci-group.eu
www.pci-cz.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.pci-cz.cz.

Vydáno: březen 2021
Novým vydáním pozbývá staré platnost.